

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – soft PF

Produktdaten:

Product Specification:

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Einmal-Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, hell-beige, fingertexturiert, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, light-beige, fingertextured, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Haupt Einsatzgebiet:

Main Application Area:

Für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, niedergelassener Bereich.

For stationary and outpatient care facilities, for medical practitioners.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed® – soft PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuhe/Latex gloves	XS	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74005	4046153022984	02876647	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	S	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74015	4046153023103	02876630	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	M	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74025	4046153023141	02830668	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	L	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74035	4046153023189	02680281	10
Latexhandschuhe/Latex gloves	XL	hell-beige/ light-beige	100 Stk./pcs.	74039	4046153023264	02665784	10

Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; AQL 1,5

Europäische Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745, Klasse I
European Medical Device Regulation (MDR) 2017/745, Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:

5 Jahre / 5 Years

Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung/Before Ageing	
			Schaft/Cuff	Hand/Palm	Finger/Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XS	≥ 240	≤ 80	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 650 %
S	≥ 240	80 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08		
M	≥ 240	95 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Nach Alterung/After Ageing	
L	≥ 240	110 ± 10	N/A	min. 0,08	min. 0,08	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	≥ 240	≥ 110	N/A	min. 0,08	min. 0,08	≥ 6 N	min. 500 %

Proteingehalt:

Protein Content:

Messmethode max. 50 µg/g / Lowry modifiziert (EN 455-3)

Measurement method max. 50 µg/g / Lowry modified (EN 455-3)

Latexallergierisiko:

Latex Allergy Risk:

Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, welches allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.

This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions as well as anaphylactic reactions.

Symbole:

Symbols:

