

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



# MaiMed® easy touch

**Produkt-  
beschreibung:**  
Product Description:

Mehrweghandschuh aus Naturlatex mit hohem Tragekomfort durch Baumwollinnenbeflockung, pudrerfrei, spezielles Griffprofil durch Wabenstruktur, ca. 300 mm lang. Für Lebensmittel geeignet.  
Reusable glove made of natural latex, very comfortable due to inside flock coating made of cotton, powder-free, with a special grip profile due to honeycomb structure, approx. 300 mm length. The gloves are food safe.

**Haupteinsatzgebiet:**  
Main application area:

Besonders gut geeignet für Reinigungsarbeiten, zum Spülen, Waschen, zur Gartenarbeit oder Tierpflege. Wegen der Lebensmitteleignung darf er außerdem in der Gastronomie, Küche und Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden.  
Suitable for cleaning, dish washing, washing, gardening or animal care. Because of its suitability for food, it may also be used in the catering, cooking and food processing industries.

**Ausführungen:**  
Sizes:

**MaiMed® easy touch, unsteril / non-sterile**

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/ Colour		Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Mehrweghandschuh/ Reusable glove	S	gelb/yellow	●	1 Paar/pair	74152	4046153024087	-	100
Mehrweghandschuh/ Reusable glove	M	gelb/yellow	●	1 Paar/pair	74153	4046153024100	-	100
Mehrweghandschuh/ Reusable glove	L	gelb/yellow	●	1 Paar/pair	74154	4046153024124	-	100
Mehrweghandschuh/ Reusable glove	XL	gelb/yellow	●	1 Paar/pair	76286	4046153118106	-	100

**Qualitätssicherung:**  
Quality Management:

EN 420:2010  
AQL 1,5  
GMP (Good Manufacturing Practise)

**Verwendbarkeit:**  
Shelf Life:

 3 Jahre / 3 Years

**Physikalische  
Eigenschaften:**  
Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm	Vor Alterung/Before Ageing	
			Hand /Palm	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	300 – 310	97 ± 5	min. 0,33	min. 12 N	min. 600 %
M	300 – 310	104 ± 5	min. 0,33	Nach Alterung/After Ageing	
L	300 – 310	117 ± 5	min. 0,33	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	300 – 310	123 ± 5	min. 0,33	min. 10 N	min. 500 %

**Symbole:**  
Symbols:

